

TEHNIČKI LIST 20.41.01.-HRV DEKORATIVNA ZAŠTITA METALA

JUBIN METAL 3 IN 1

1. Opis, upotreba

Jubin Metal 3 in 1 je brzосуšivi antikorozivni emajl s osobinama osnovnog i završnog premaza u jednom sloju. Premaz sadrži visokokvalitetne antikorozivne pigmente što mu daje sposobnost direktnog nanošenja na metalnu površinu. Proizveden je na bazi kvalitetnih brzосуšivih alkidnih smola, aditiva i organskih otapala. Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih i čeličnih površina u interijeru i eksterijeru. Nanosi se direktno na metal. Površina za nanošenje mora biti adekvatno pripremljena.

2. Nijanse, način pakiranja

Pakiranje: metalne limenke po 0,75 l i 2,5 l

Nijanse:

- Bijela, Siva, Crna, Crvena, Plava, Zelena, Smeđa

3. Tehnički podaci

Gustoća (g/cm ³) / 20°C	1,10-1,15
Viskozitet (DIN 6)	70 ±30"

vrijeme sušenja – suho na dodir T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 ±5% (sati)	2 sata, suho na dodir za max 30 minuta
Nanošenje slijedećeg sloja, nakon (h)	Moguće mokro na mokro ili poslije dva sata
VOC (g/l) za JUBIN METAL 3 IN 1	A (i) max. 500g/l Ovaj proizvod sadrži max A(i) 499 g/l

Glavni sastojci: alkidno vezivo, antikorozivni pigmenti, aditivi, organsko otapalo.

4. Priprema podloge i premaza; nanošenje premaza

JUBIN METAL 3 IN 1 prije upotrebe dobro promiješati.

Razrjeđivanje s Jubin Nitro Cleanerom, za nanošenje kompresorom max 15%; airless, četka, valjak max 5%.

Mehaničkim putem odstraniti hrđu i slabo vezane ostatke stare boje, izbrusiti postojeću boju kako bismo omogućili dobro prijanjanje premaza. Odstraniti masnoću, prašinu i ostale nečistoće sa površine nitro razređivačem. Površina mora biti suha i čista za nanošenje. Napomena: kod obnavljanja stare boje treba na manjem dijelu napraviti test radi provjere da ga premaz ne otapa i ne skida.

Nanosi se četkom, valjkom, prskanjem u jedan ili dva sloja. Drugi sloj nanositi mokro na mokro ili do 2h poslije prvog sloja. Kod prskanja promjer mlaznice treba biti 0.015-0.017". Izlazni tlak od 110-140 bara.

Alat nakon upotrebe oprati sa **JUBIN Nitro Cleanerom**.

Sušenje premaza je sporije na nižim temperaturama. Premaze ne nanositi na temperaturama nižim od 10°C, te iznad 30°C, kao ni pod direktnim utjecajem sunčevog zračenja.



Izdašnost:

JUBIN METAL 3 IN 1: 5,5 – 7 m² u jednom sloju.

5. Čišćenje alata, postupanje s otpadom

Alat poslije upotrebe temeljito oprati s **JUBIN Nitro Cleanerom**, osušene mrlje se ne mogu naknadno ukloniti.

Tekuće ostatke ne izlijevati u kanalizaciju, vodovod ili okoliš i ne zbrinjavamo ih zajedno sa komunalnim otpadom. U skladu s propisima o postupanju s otpadom, razvrstan je među otpad sa klasifikacijskim brojem 08 11 11*, treba ga odlagati na posebno pripremljenim odlagalištima ili preko organiziranog zbrinjavanja opasnog otpada. Otpadna ambalaža s klasifikacijskim brojem 15 01 04 odlaže se na posebna odlagališta za metalni otpad.

6. Skladištenje, transportni uvjeti i rok upotrebe

Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog utjecaja sunca, izvan dohvata djece.

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 36 mjeseci.

7. Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Postizanje deklariranog odnosno propisanog kvalitetnog nivoa prati se u našim laboratorijima, u IMS-u, u Institutu za građevinarstvo u Ljubljani, a povremeno i u drugim neovisnim stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu, kao i od strane JUB-a gdje je već više godina uveden sustav cjelokupnog upravljanja i kontrole kvalitete ISO 9001. U proizvodnji, proizvodi strogo poštuju slovenske i uropske standarde očuvanja okoliša i osiguranja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo certifikatima ISO 14001 i OHSAS 18001.

8. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu navedena su na osnovu naših iskustava i s ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dobiju optimalni rezultati. Sve garancije za karakteristike proizvoda vrijede za cjelokupan JUB-ov sustav. Za štetu, uzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Nijansa može odstupati u odnosu na ton kartu ili na potvrđeni uzorak u skladu s internim standardima. Za kontrolu je mjerodavan pravilno osušen nanos premaza na testnu podlogu koji se čuva u TRC JUB d.o.o.

Razlika u nijansi koja je uzrokovana neodgovarajućim radnim uvjetima, pripreme premaza koja nije u skladu s uputstvima navedenim u tehničkom listu, nanosa na neodgovarajuće pripremljenu podlogu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sve prethodne verzije, zadržavamo pravo na naknadne izmjene i dopune.

Oznaka i datum izdavanja: H-SRB;v-2/BB/ 10.10.2019.

JUB trgovina i promet d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11
10430 Samobor, Hrvatska
T: +385 1 6194-344
F: +385 1 6194-341
E: jub@jub.hr

